



FACULTY OF AGRICULTURE

*Minia J. of Agric. Res. & Develop.*  
Vol. (٣٢) No. ١ pp ٣٧-٦٣, ٢٠١٢

دراسة الخصائص الميكانيكية لخشب الأوكالبتوس . *Eucalyptus camaldulensis* Dehn في طريق دمشق-درعا

محمود أحمد حميد\* ، نسرين إبراهيم العبود\* ، منير بشير أيوب\*\*  
\* قسم الموارد الطبيعية المتجددة و البيئة في كلية الزراعة بجامعة دمشق.  
\*\* الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية- وزارة الزراعة.

Received ٢٢ Jan. ٢٠١٢

Accepted ١٢ Feb. ٢٠١٢

الملخص

يتواجد النبات المدروس *Eucalyptus camaldulensis* Dehn في العديد من مناطق القطر العربي السوري وضمن مساحات متعددة، وكون الأشجار الموجودة على طريق (دمشق- درعا) تتمتع بأطوال وأقطار مناسبة وقادرة على النمو والتكيف مع بيئتنا السورية فقد هدفنا من خلال هذا البحث أن نقوم بدراسة الصفات الميكانيكية لها لما لها من دور رئيس مهم في تحديد استعمالات خشبه في الصناعات الخشبية الحديثة، حيث قمنا بدراسة ثلاثة أشجار من منطقة الدراسة، ومن كل شجرة تم أخذ ثلاثة كتل جذعية خشبية بطول ٧٥ سم من بداية الشجرة ( سطح التربة )، ومن مستوى ارتفاع الصدر للشجرة ومن منتصف الشجرة فما فوق، أي دراسة تسعة كتل جذعية خشبية، تم تجفيف الجذوع الخشبية تجفيفاً هوائياً طبيعياً وذلك بوضعها في مكان مظلل، وبعد عدة شهور تم نشر الجذوع إلى ألواح خشبية بسماكة ٥.٥ سم وتم ترتيبها فوق بعضها البعض مع وجود ركائز استناد

## محمود أحمد حميد وآخرون

- خشبية بسماكة ٢.٥ سم فيما بينها بغية تحسين شروط تجفيفها هوائياً، ولدى وصول نسبة الرطوبة في الألواح الخشبية إلى ما يقارب ١٢% تم نشر الألواح بغية الحصول على العينات القياسية الخاصة بالاختبارات الميكانيكية، وبعد ذلك تم إجراء الاختبارات الميكانيكية عليها، هذا وقد دلت النتائج إلى أن النوع المدروس يتمتع بالخصائص الميكانيكية التالية:
- خشبه متوسط المقاومة للضغط المحوري حيث بلغ ٣٩.٦ نيوتن/مم<sup>٢</sup>، وهو بذلك خشب جيد في الاستخدامات الصناعية.
  - عامل الإنحناء ضعيف حيث بلغ ١,٤٤ وتماسكه متوسط حيث بلغ ٢.٢٧.
  - المقاومة للشد الموازي للألياف بلغت ٤٠ نيوتن/مم<sup>٢</sup>.
  - قساوة جانكا بلغت ٣٨,٣ نيوتن/مم<sup>٢</sup>.
- وبالتالي نجد بأن خشب الأوكالبيتوس هو خشب جيد ويمكن استخدامه في مجالات متعددة كعوارض سكك حديدية أو أعمدة هاتف ويمكن اعتباره من الأنواع الجيدة في إنتاج الأخشاب المميزة في القطر مما يفتح المجال بالتوسع في التشجير الحراجي بهذا النوع في جميع المناطق المشابهة لمنطقة الدراسة.
- أما تحليل التباين فقد بين وجود تأثيرات معنوية لارتفاع أخذ الكتلة من الجذع في خصائص الخشب الميكانيكية.

### ١- المقدمة:

على الرغم من أن نمو أسواق الخدمات البيئية في تزايد إلا إن الأخشاب المنتجة الخشبية ستبقى مصدراً هاماً للدخل في المستقبل القريب (FAO, ٢٠٠٥)، حيث أشارت منظمة الفاو إلى أن الطلب العالمي على الخشب أزداد بنسبة ٢٥% بين عامي ١٩٩٦-٢٠٠٠، كما بينت الدراسات أن حطب الوقود المنتج في العالم يمثل ٤.٥% من الطاقة. تعد سورية إحدى بلدان الشرق الأدنى ويحتل الخشب موقعاً هاماً في معيشة السكان فعلى الرغم من توافر المواد المصنعة البديلة ومصادر الطاقة الرخيصة نسبياً، لكن أغلب

## دراسة الخصائص الميكانيكية لخشب الأوكالبتوس

الأخشاب المستخدمة في الصناعات الحديثة لا تزال مستوردة كون غاباتنا الطبيعية بوضعها الحالي لا يمكنها تلبية الإحتياج المحلي.

إن الغابات في سوريا خصوصاً ومناطق غرب آسيا عموماً تتألف من أنواع بطيئة النمو ذات نوعية متدنية وقيمة اقتصادية منخفضة (نحال ، ١٩٨٥ )، (FAO, ١٩٩٧)، وقد استزرع *E.camaldulensis* في سورية في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وزرعت في معظم الحالات لأغراض تزيينية وللظل وكأشجار منفردة أو في تجمعات بسيطة، وقد ازداد استعمال *Eucalyptus camaldulensis* في أعمال تشجير جوانب الطرق العامة والأحزمة الخضراء، ( Hobbs , ١٩٨٤ ) .

ينتمي جنس الأوكالبتوس إلى شعبة مغلفات البذور Angiosperma وصفً ثنائيات الفلقة Dicotyledoneae ورتبة الآسيات Myrtales والفصيلة الآسية Myrtaceae , وإن أصل الكلمة *Eucalyptus* يوناني مكون من شقين، الشق الأول Eu وتعني جيد والشق الثاني calyptos وتعني التغطية وهذا يشير إلى القبة التي تغطي الأزهار المتطورة بينما الكلمة *camaldule* فهي مقاطعة في إيطاليا. يصل عدد الأنواع المعروفة التابعة لهذا الجنس إلى أكثر من ٥٠٠ نوع (صباغ والقاضي، ٢٠٠٣) و ( Lars et al, ١٩٨٦ ). ويتصف بسرعة نموه و ضخامته ويعد النوع *Eucalyptus camaldulensis* ذا احتياجات مائية بسيطة ( ٢٠٠ - ٤٠٠ مم ) مقارنة مع بقية أنواع جنسه ويتحمل الغمر الدوري ( Turnbull and Pryor, ١٩٧٨ )، كما يتحمل القليل من ملوحة التربة ( Pepper and Craig , ١٩٨٦ )، ويتأثر النوع المدروس الصقيع ونسبة الكالسيوم العالية في التربة ( Turnbull and Pryor, ١٩٧٨ ) .

إن وجود الأوكالبتوس في سوريا هو مُدخل، وموجود على شكل مشاجر اصطناعية موزعة بين عدة مناطق، وأنواعه متلائمة مع أغلب المناطق، حيث تم استزراع النوع *E.camaldulensis* في مناطق عديدة وبالتحديد على شكل مشاجر كبيرة نسبياً، ونظراً لكون الأشجار الموجودة في منطقة الدراسة تلبي الارتفاعات والأقطار والصفات المطلوب

## محمود أحمد حميد وآخرون

دراساتها، لذلك وجدنا أنه من الأهمية بمكان القيام بدراستها كهدف لهذا البحث، وذلك في إطار مشروع وطني لدراسة الأنواع المحلية والمدخلة في سورية.

### ٢- أهداف الدراسة:

١- دراسة بعض الخصائص الميكانيكية لخشب الأوكاليتوس Dehn. *E.camaldulensis* في الموقع المدروس:

- مقاومة الخشب للضغط المحوري Compressive strength.
- مقاومة الخشب للانحناء أو الانعطاف الساكن Static bending strength.
- مقاومة الخشب للشد الموازي للألياف Tensile strength.
- قساوة جانكا ( Hardness ( Janka )

٢- تحديد استعمالات خشب النوع المدروس بمطابقة قيم العوامل المدروسة مع القيم القياسية.

٣- دراسة تأثير ارتفاع أخذ الجذع في الخصائص الميكانيكية لخشب النوع المدروس في الموقع المدروس.

### ٣- الدراسة المرجعية:

يعتبر النوع *Eucalyptus camaldulensis* Dehn. شجرة يصل ارتفاعها حتى ٤٠ م وقطرها لأكثر من ٢ م، ويتعري الجذع تماماً من الأغصان حتى عدة أمتار من سطح الأرض، والتاج كبير، والفروع متهدلة خفيفة مما يجعل ظلها خفيفاً، وتتفصل القشرة بشكل صفائح طويلة وذات أبعاد مختلفة مما يعطي الشجرة شكلاً مبقعاً (Entwisle, ١٩٩٦, Walsh and Entwisle, ( خوري و جيرودية ٢٠٠٠، ) والأزهار بيضاء صغيرة في مجموعات (Walsh & Entwisle, ١٩٩٦; Bonney, ٢٠٠٣) ويتفاوت الإزهار بين المناطق، ولكن المطر الغزير يمكن أن يقصر فترة الإزهار (Clemson, ١٩٨٥)، وتزهر بغزارة كل ٢-٣ سنوات وهذا يعتمد على الفصل (Earl et al, ٢٠٠١) وحبوب الطلع ذات لون مصفر خصبة و جذابة للنحل والإلقاح ذاتي (Meddings et. al., ٢٠٠٣) والأزهار معنقة نصف كروية (Walsh & Entwisle ١٩٩٦) يصعب تمييزها عن طريق القشرة

## دراسة الخصائص الميكانيكية لخشب الأوكالبيتوس

(Bonney, ٢٠٠٣) ويحتوي الغرام الواحد منه على ٧٠٠ بذرة تقريباً، منها حوالي ٩٠-٥٢٠ بذرة خصبة (Bonney, ٢٠٠٣) والجذور قوية وتستطيع أن تمتد إلى مسافات بعيدة لذلك لا يفضل استعماله كمصد للرياح لأنها تنافس كثيراً النباتات المجاورة لها في تغذيتها (خوري و جبرودية، ٢٠٠٠).

- حيث ذكر نحال (١٩٨٥) أن *E.camaldulensis* يعيش في الطابق شبه الرطب الحار والطابق الرطب السفلي الحار والطابق نصف الجاف ومتوسط البرودة والطابق نصف الجاف والمعتدل - الحار والطابق الجاف العلوي والمعتدل وأبدت بعض طرزه تحملاً للكالسيوم والملوحة وحساسية عالية للحشرة الثاقبة لخشب الجذع (*Phoracantha semopuncta*).
- كذلك بحث كشكولي (١٩٩٥) تأثيرات المواد الحافظة وعمليات الإشباع على الخواص لخشب *E.camaldulensis* وقد بين بحثه بأن الخصائص للخشب قد تناقصت بشكل كبير في العينات التي عوملت بها وأن أسباب النقص عائدة إلى التجفيف المضاعف وتشقق الخشب وإجهاد الجفاف والتميه الحامضي لامتصاص المواد الحافظة من قبل وحدة السليلوز والمعالجة الحرارية وعدم ثبات المواد الحافظة.
- كما درس عبيدو (٢٠٠٠) تقويم نمو *E.camaldulensis* تحت ظروف الزراعة المروية والبعلية، وبينت الدراسة بأن الأشجار المروية كانت أكثر ارتفاعاً وأكبر قطراً من مجموعة أشجار المنطقة البعلية كما كانت الأشجار كثيفة التيجان وقوية النمو وخالية من الإصابات الحشرية في الجزء المروي في حين بدت ضعيفة وشاحبة المظهر وميتة الأفرع في الجزء البعلي .
- لقد درس Wagenfuehr (٢٠٠٤) الخصائص الفيزيائية لخشب النوع Labill. *E.globulus* حيث وجد بأنه يتمتع بالصفات التالية:
- ارتفاعها: ٦٠-٩٠ م وطول الساق حتى ٣٠ م وشكل الساق مستقيم وأسطواني والقشرة ملساء.

## محمود أحمد حميد وآخرون

ظاهرياً ( ماركسكوبياً ) : الأوعية يمكن رؤيتها بالعين المجردة موزعة بكثافات مختلفة في المقطع العرضي، وفي المقطع المماسي والشعاعي تصدعات ابريه ناعمة وخشنة.  
مجهرياً ( ميكروسكوبياً ) : الأوعية مفردة منتشرة بشكل قطري ٦-٩ وعاء/مم٢ نسبتها ٢١ ٪ والبرانشيم الطولي ١٦٪ والألياف بنسبة ٤٩ ٪ .  
عيوب الخشب: يتعرض الخشب للانحناء والتشقق وهو غير مستدير ويصاب خشب القلب بالفطريات.

الديمومة: مقاوم للفطريات والحشرات لمدة تصل حتى ١٥ سنة ومقاوم للنار وضعيف التشرب بالماء (Callum, ٢٠٠٦) وتزداد المقاومة للفطريات في خشب القلب من المركز وإلى المحيط وذلك حسب نسبة المستخلصات الخشبية فيه (Wegener, Fengel, ١٩٨٩)  
• كما ذكر زغت (١٩٦٦) ونحال ورفاقه (١٩٨٩) أن خشب الأوكاليبتوس يتصف بخشب محيطي رمادي وخشب قلبي أحمر غامق إلى مسمر، وتصلح أخشابه لصناعة السللوز والنجارة والبناء والتفحيم، ومن عيوبه صعوبة العمل به ودق المسامير فيه، كما تتشابه أنواع الأوكاليبتوس في مواصفات أخشابها واستعمالاتها حيث يتفق ذلك مع ما بينه Hill (١٩٧٢).

### ٤- مواد وطرائق البحث:


قمنا بزيارة ميدانية لموقع الدراسة في بداية شهر شباط من عام ٢٠١١ م وتم تحديد الأشجار المطلوبة للدراسة وهي كالتالي :  
الأشجار ( E - D - C ) غير متفرعة (ساق واحدة) ، كبيرة العمر، على تربة منبسطة عميقة تزيد عن ٧٠ سم وأقطارها على مستوى ارتفاع الصدر هي ٢٧.٥ - ٢٦.١ - ٢٨ سم على التوالي من منطقة طريق دمشق- درعا .

الإجراءات التي تم اتباعها عند قطع الأشجار ومنهجية الحصول على العينات:

١. أخذت ثلاث كتل جذعية من كل شجرة وبطول ٧٥ سم؛ تبدأ الأولى من قاعدة الشجرة، وتبدأ الثانية من مستوى ارتفاع الصدر، أما الثالثة فتبدأ من منتصف الشجرة فما

## دراسة الخصائص الميكانيكية لخشب الأوكالبيتوس

فوق وتم ترقيمها بالأرقام ١,٢,٣ على التوالي وذلك باستخدام المنشار الآلي ( Sutapa, ١٩٩٨ ) كما في الشكل رقم ( ١ ):



الشكل رقم ( ١ )

٢. تم وضع الكتل الجذعية في الظل ( مكان مهوى ) حيث تم ترتيبها فوق بعضها البعض بشكل متناوب وتركت لمدة ثلاثة أشهر كي تفقد ماءها الحر.
٣. أخذ مقطع عرضي من بداية كل كتلة لتقدير عمر كل شجرة بعد حلقات النمو السنوية لمقطع الكتلة القاعدية.
٤. تم نشر الكتل إلى ألواح بطريقة النشر المسطح بسماكة ٥.٥ سم وتم ترميزها وترقيمها.
٥. تم تجفيف الألواح المنشورة طبيعياً إلى رطوبة ١٥% تقريباً، وذلك بترتيب الألواح فوق بعضها البعض بوضع ركائز استناد خشبية تختلف سماكها حسب سماكة الألواح المراد تجفيفها ( Hildebrand, ١٩٦٢; Kollmann, ١٩٧٣ ) إذ قمنا بوضع ركائز خشبية بسماكة ٢٥ مم نظراً لأن سماكة الألواح المنشورة ٥٥ مم.

## محمود أحمد حميد وآخرون

٦. تم تجزئة الألواح للحصول على العينات القياسية الخاصة بالاختبارات الفيزيائية حسب المعايير الصناعية الألمانية والأوروبية (DIN, ٢٠٠٠), (حميد، ٢٠٠٧) مع ترميز وترقيم العينات حسب كل جذع من كل شجرة وتجميع عينات كل جذع في كيس خاص بها.

### ❖ دراسة الخصائص الميكانيكية:

تمت دراسة الخصائص الميكانيكية التالية حسب المعايير الصناعية الألمانية والأوروبية، (DIN, ٢٠٠٠) (حميد، ٢٠٠٧):

١- مقاومة الخشب للضغط الموازي للألياف (الضغط المحوري) حسب المعيار الصناعي الألماني (DIN: ٥٢١٨٥):  
المبدأ:


وهي مقاومة العينة الخشبية للقوة المطبقة بالاتجاه الموازي للألياف وحتى انكسارها، وتحسب المقاومة عادة بوحدة الحمولة المطبقة على وحدة المساحة ( نيوتن / مم<sup>٢</sup> ).

### الأدوات المخبرية المطلوبة:

يستخدم الجهازو ميكروميتر ( بياكوليس )

أبعاد العينات الخشبية كما في الشكل رقم (٢) :

وتستخدم للقياس عينات بأبعاد ٣٠ × ٢٠ × ٢٠ mm



الشكل رقم (٢)



## دراسة الخصائص الميكانيكية لخشب الأوكالبيتوس

### طريقة تنفيذ التجربة:

يتم قياس مساحة سطح العينة  $A = a \cdot b$  mm التي ستخضع للقوة  $N$  نيوتن وبعد ذلك توضع العينة الخشبية بين فكي الآلة حيث إن الفك السفلي متحرك بينما الفك العلوي ثابت ويتم تطبيق قوة على الفك السفلي حتى تتكسر العينة عند قوة عظمى قيمتها  $F_{max}$  نيوتن يشير إليها الجهاز وبعد ذلك تحسب مقاومة الخشب لقوة الانضغاط من العلاقة

$$C = F_{max} / A$$

حيث إن  $C$  هي المقاومة لقوة الضغط ( نيوتن / مم<sup>2</sup> )

$F_{max}$  هي القوى العظمى للانكسار ( نيوتن )

$A$  هي سطح العينة المطبق عليها القوة ( مم<sup>2</sup> )

هذا، وتكون عادة المقاومة لقوة الضغط العمودي على اتجاه الألياف  $1/10 - 1/6$  من المقاومة لقوة الضغط الموازي لاتجاه الألياف (Barge *et.al.*, 1998) كما أن المقاومة لقوة الضغط تزداد مع زيادة كثافة الخشب ونقصان رطوبته.

واعتماداً على النظام الفرنسي فقد عُدلت نتائج المقاومة للضغط المحوري لدرجة الرطوبة 10% وذلك بتطبيق معادلة التصحيح التالية ( Deslandes , 1959 ):

$$C_{10} = Ch [ 1 + 0.04 ( H - 10 ) ]$$

حيث  $C_{10}$  مقاومة الضغط المحوري بدرجة رطوبة 10%

$Ch$  مقاومة الضغط المحوري بدرجة رطوبة الخشب الفعلية

$H$  نسبة رطوبة الخشب الفعلية

بينما في النظام الألماني فقد عُدلت نتائج الضغط المحوري لدرجة الرطوبة 10% وذلك بإنقاص نسبة 5% من قيمة الضغط المحوري لكل 1% رطوبة زيادة ( Grammel , 1989).

ومن هذا القياس يمكن حساب بعض الخصائص الهامة حول الضغط المحوري:

$$St = C_{10} / (100 \times D_{10}) \quad \text{مؤشر الصفة الساكنة } St :$$

$$Sp = C_{10} / (100 \times D_{10} \times D_{10}) \quad \text{مؤشر الصفة المتخصصة } Sp :$$

## محمود أحمد حميد وآخرون

حيث إن C15 قيمة مقاومة الضغط المحوري عند رطوبة 15%.


D15 قيمة الكثافة عند رطوبة 15%.

٢- مقاومة الخشب للشد الموازي للألياف حسب المعيار الصناعي الألماني  
(DIN: 52188):

تعبّر عن مدى مقاومة الخشب للانتهيار، ويعتبر هذا الاختبار هاماً جداً بالنسبة للأخشاب المستخدمة في بناء الجسور و بناء الصالات والقاعات وكذلك في بناء الخزن  
(Grammel, 1989- Mette, 1989).

المبدأ:

وهي مقاومة الخشب لقوة الشد بشكل موازٍ لاتجاه الألياف حتى انقطاع العينة الخشبية  
وتحسب المقاومة بنيوتن/م<sup>2</sup>



الشكل رقم (٣)

الأدوات المخبرية المطلوبة:

يستخدم الجهاز وميكروميتر (بياكوليس)  
لقياس أبعاد العينة.

أبعاد العينات:

وتستخدم لهذا القياس عينات خشبية بأبعاد 470×20×20 مم وذلك  
حسب الشكل رقم (٣).

## دراسة الخصائص الميكانيكية لخشب الأوكالبيتوس

### طريقة تنفيذ القياس:

بعد حساب عرض العينة المشكلة b وسماكتها a يتم تثبيت طرفي العينة بملزمتي الآلة العلوية والسفلية، ثم يتم تطبيق قوة الشد بتباعد الملزمتين عن بعضهما بعضاً، حتى تنقطع العينة عند قوة شد عظمى  $F_{max}$  يشير إليها الجهاز، وبعد ذلك تحسب مقاومة الخشب للشد حسب العلاقة التالية:

$$T = F_{max} / a \cdot b$$

حيث إن T هي المقاومة لقوى الشد نيوتن / مم<sup>2</sup>

$F_{max}$  هي القوى العظمى للشد نيوتن

b عرض العينة في منتصفها مم

a سماكة العينة مم

وإعتماداً على النظام الألماني فقد عُدلت نتائج المقاومة للشد الموازي للألياف لدرجة الرطوبة ١٥% وذلك بإنقاص نسبة ٣% من قيمة الشد الموازي للألياف لكل ١% رطوبة زيادة.

حيث تكون مقاومة الخشب لقوى الشد العمودي على الألياف أقل من مقاومة الخشب لقوى الشد الموازي للألياف بكثير؛ حيث تعادل ٠.١ من مقاومة الشد الموازي للألياف، كما أن انحراف الألياف عن محورها الطولي بزاوية مقدارها ١٥ درجة يقلل من مقاومة الخشب للشد الموازي للألياف بمقدار ٥٠%، وتزداد مقاومة الخشب للشد الموازي للألياف بزيادة كثافته ونقصان رطوبته (Barge et al., ١٩٩٨).

٣- مقاومة الخشب للانحناء الساكن حسب المعيار الصناعي الألماني  
(DIN: ٥٢١٨٦):

المبدأ:

تقاس مقاومة الخشب للقوة المطبقة تدريجياً باتجاه عمودي على اتجاه الألياف بحيث تطبق القوة على منتصف العينة القياسية حتى انكسار الخشب، وتقاس بوحدة نيوتن/مم<sup>2</sup>.

## محمود أحمد حميد وآخرون

### الأدوات المخبرية المطلوبة:

يستخدم الجهاز و ميكروميتر ( بياكوليس ) لقياس أبعاد العينة.


### أبعاد العينات:

ويستخدم لهذا القياس عينات خشبية بحدود ١٢ عينة و بأبعاد ٢٠×٢٠×٣٦٠ مم وباتجاه الألياف وذلك حسب الشكل رقم (٤).

### طريقة تنفيذ القياس:

توضع العينة على ركيزتين ثابتين في الجهاز بحيث يكون البعد بينهما ٢٦٠ مم للخشب، وتطبق قوة متزايدة في منتصف العينة بشكل عمودي على اتجاه الألياف حتى بداية انكسارها وتكون سرعة تزايد الحمولة المطبقة ٢٠ - ٣٠ نيوتن / مم / ٢ دقيقة ، ومن ثم نقرأ قيمة القوة التي يشير إليها الجهاز، وتحسب بعد ذلك مقاومة شكل رقم (٤) الخشب للانحناء من العلاقة التالية:

$$B = 3 \cdot F_{max} \cdot L / 2 \cdot b \cdot h^2$$



### الشكل رقم (٤)

حيث إن B هي مقاومة الانحناء الساكن نيوتن / مم ٢

Fmax هي القوى العظمى للانكسار نيوتن

L البعد بين ركيزتي جهاز القياس (٢٦٠ mm)

b عرض العينة الخشبية مم

h سماكة العينة الخشبية مم

## دراسة الخصائص الميكانيكية لخشب الأوكالبيتوس

واعتماداً على النظام الفرنسي فقد عُدلت نتائج المقاومة للانحناء الساكن لدرجة الرطوبة ١٥% وذلك بتطبيق المعادلة التالية:

$$B_{15} = Bh [ 1 + 0.02 ( H - 15 ) ]$$

حيث إن  $B_{15}$  هي المقاومة للانحناء الساكن بدرجة رطوبة ١٥%

$Bh$  هي المقاومة للانحناء الساكن بدرجة رطوبة الخشب الفعلية

$H$  درجة رطوبة الخشب الفعلية

بينما في النظام الألماني فقد عُدلت نتائج الانحناء الساكن لدرجة الرطوبة ١٥% وذلك بإنقاص نسبة ٤% من قيمة الانحناء الساكن لكل ١% رطوبة زيادة. ومن هذا القياس يتم حساب بعض الخصائص الهامة حول الانحناء الساكن:

مؤشر الانحناء ( Cote f ):

$$Cote f = B_{15} / (100 \times D_{15})$$

مؤشر التماسك ( Cote t ):


$$Cote t = B_{15} / C_{15}$$

٤- قياس المساواة بطريقة جانكا (Barge et al , ١٩٩٨):

المبدأ:

تقاس مقاومة العينة الخشبية لدخول كرة فولاذية قطرها ١١.٣٥ مم فيها وباتجاه موازي أو عمودي للألياف مدفوعة تحت تأثير قوة مطبقة عظمى وحتى دخول نصف الكرة فيها وتقدر المساواة بوحدة نيوتن/مم<sup>٢</sup>.

الأدوات المخبرية المطلوبة:



يستخدم لها الجهاز بعد تركيب الكرة الفولاذية وميكروميتر لقياس عمق الفجوة.

أبعاد العينات:

يستخدم لها عينات خشبية مكعبة الشكل بأبعاد ٥٠ × ٥٠ × ٥٠ مم وذلك حسب الشكل رقم (٥).

الشكل رقم (٥)

طريقة تنفيذ القياس:

يتم وضع العينة الخشبية في مكانها المخصص في الجهاز، بعد ذلك يتم تطبيق قوة على الكرة الفولاذية لتدخل في العينة بمقدار النصف، بعد ذلك يتم قراءة القوة التي يشير إليها الجهاز ومن ثم يتم حساب عمق الفجوة الناتجة عن دخول نصف الكرة، وبعد ذلك يتم حساب القساوة وفقاً للمعادلة التالية:

$$H = 2F / \{(3.14 \times D)(D - \sqrt{D^2 - d^2})\}$$

حيث إن: H قساوة الخشب (نيوتن / مم<sup>٢</sup>)

F القوة التي يسجلها مؤشر الجهاز (نيوتن)

D قطر الكرة الفولاذية (١١.٣٥ ملم)

d عمق الفجوة الناتجة عن دخول نصف الكرة الفولاذية في العينة مم

واعتماداً على النظام الألماني فقد عُدَّت نتائج القساوة بطريقة جانكا إلى درجة رطوبة ١٥% وذلك بإنقاص نسبة ٢% من قيمة القساوة لكل ١% رطوبة زيادة.

التحليل الإحصائي:

بعد الحصول على البيانات السابقة لكل شجرة ولكل عينة وربطاً مع العوامل المدروسة و القياسية قمنا بإدخالها وفق برنامج SPSS وتم إجراء التحليل الإحصائية التالية:

- تحليل ارتباط الخصائص الميكانيكية للأشجار المدروسة مع بعضها البعض.
- دراسة تأثير ارتفاع أخذ الكتلة من الجذع في مختلف خصائص الخشب الميكانيكية للأشجار المدروسة.

٥- النتائج والمناقشة:

٥-١- نتائج الدراسة الميكانيكية:

٥-١-١- اختبار الضغط المحوري:

## دراسة الخصائص الميكانيكية لخشب الأوكالبيتوس

وبين الجدول رقم (١) نتائج متوسطات مقاومة الضغط المحوري بدرجة رطوبة ١٥%  
لعينات المأخوذة من جذوع الأشجار المدروسة.  
وبمقارنة متوسطات النتائج التي حصلنا عليها حسب النظام الفرنسي مع تصنيف النظام  
القياسي الفرنسي رقم (NF-B٥١٠٠٢) (Deslands, ١٩٥٩) للأخشاب حسب قيمة  
مقاومة الضغط المحوري ومؤشري الصفة الساكنة والمتخصصة لها بدرجة رطوبة ١٥ %  
مع تعديل الوحدات.

### الجدول رقم (١) نتائج اختبار مقاومة الضغط المحوري

رمز القطر	عمر الشجرة (سنة)	رقم الجذع	عدد العينات	قوة الانكسار العظمى نيوتن	النظام الفرنسي			النظام الألماني		
					مؤشر الصفة الساكنة	مؤشر الصفة المتخصصة	المقاومة لقوة الضغط ١٥% نيوتن/مم <sup>٢</sup>	مؤشر الصفة الساكنة	مؤشر الصفة المتخصصة	المقاومة لقوة الضغط ١٥% نيوتن/مم <sup>٢</sup>
C	٢	١	١٢	٢٤٦٠٨. ٣	٠.٦٥	١.٠١	٣٩.٧	٠.٦١	٠.٩٤	٤٢. ٣
		٢	١٢	٢٤٣١٦. ٧	٠.٦٦	١.٠٥	٣٩.٣	٠.٦٢	٠.٩٩	٤٢
		٣	١٠	٢٥٧٧٠.	٠.٦٧	١.١٣	٣٧.٣	٠.٦٣	١.٠٦	٣٩. ٨
D	٣	١	١٢	١٨١٠٠.	٠.٦	٠.٩٢	٣٧	٠.٥٦	٠.٨٦	٣٩. ٥
		٢	١٠	٢٠٧١٠.	٠.٦١	٠.٩٦	٣٦.٥	٠.٥٧	٠.٩	٣٨. ٩
		٣	٩	٢٧٦١١. ١	٠.٦٦	١.١٦	٣٥.١	٠.٦٢	١.٠٩	٣٧. ٤
E	٢	١	١٢	٢٦٨٢٥	٠.٦٣	٠.٩٩	٣٧.٥	٠.٥٩	٠.٩٣	٤٠.
		٢	١١	٢٠٨٣٦. ٤	٠.٦٤	١.٠٦	٣٦.٦	٠.٦	٠.٩٩	٣٩. ١
		٣	٩	٢١٦٦٦. ٧	٠.٦٥	١.١٤	٣٥.١	٠.٦١	١.٠٧	٣٧. ٤
المتوسط العام				٢٤٦٧٢. ٢	٠.٦٧	١.٠٦	٤٠.٢	٠.٦٣	٠.٩٩	٤٢. ٨

محمود أحمد حميد وآخرون

الجدول رقم (٢) التصنيف الفرنسي للخشب حسب قيمة المقاومة للضغط المحوري ومؤشري الصفة الساكنة والمتخصصة

التصنيف	طري		متوسط		قاس		قاس جداً	
	St	C10	St	C10	St	C10	St	C10
ضعيف	St ≤ 0.7	20 - 30	St ≤ 0.6	-27.5 37.5	St ≤ 0.6	50 - 40	St ≤ 0.7	60 - 50
متوسط	0.7 < St < 0.8	30 - 40	0.6 < St < 0.7	-37.5 47.5	0.6 < St < 0.7	70 - 50	0.7 < St < 0.8	80 - 60
عالي	St ≥ 0.8	60 - 40	St ≥ 0.7	60 - 47.5	St ≥ 0.7	80 - 70	St ≥ 0.8	80 - 100
Sp	1.20 < Sp < 2		0.9 < Sp < 1.20		0.8 < Sp < 0.9		Sp < 0.8	

نجد أن خشب الأوكاليتوس بشكل عام وفي منطقة طريق (دمشق - درعا) هو خشب متوسط المقاومة للضغط المحوري ومتوسط القساوة، وهذا يعزى إلى زيادة كثافتها، كما تقع متوسطات قيمة الضغط المحوري للعينات المأخوذة من جذوع الأشجار ضمن مجال القيم الجيدة التي حددها (Wagenfuehr, 2000; 2004) بالنسبة لخشب الأوكاليتوس (37- 51 نيوتن/مم<sup>2</sup>)، الأمر الذي يسمح باستخدام خشب هذا النوع في الإنشاءات الهندسية المختلفة.

٥-١-٢- اختبار المقاومة للانحناء لساكين:

يبين الجدول رقم ( ٣ ) النتائج التي حصلنا عليها لقيم مقاومة الانحناء الساكن ومؤشري الانحناء والتماسك للعينات الخشبية بدرجة رطوبة ١٥%.

الجدول رقم ( ٣ ) : نتائج اختبار المقاومة للانحناء الساكن

رمز الشجرة	عمر الشجرة (سنة)	رقم الجذع	عدد العينات	قوة الانتكاس العظمى نيوتن	النظام الفرنسي			النظام الألماني		
					مؤشر الانحناء	مؤشر التماسك	نيوتن/مم <sup>2</sup>	مؤشر الانحناء	مؤشر التماسك	نيوتن/مم <sup>2</sup>
C	36	1	12	2603	1.45	2.2	82.7	1.27	2.09	2.09



دراسة الخصائص الميكانيكية لخشب الأوكاليتوس

		٥								
٢.١	١.٣١	٨٢.٥ ٨	٢.٢ ٢	١.٤٥	٩٢.٩	٢٦٧٧	١٢	٢		
٢.٠٩	١.٣١	٧٧.٨ ٧	٢.٢ ١	١.٤٦	٨٧.٦	٢٩٩٣	١٠	٣		
٢.٢	١.٢٣	٨٠.٩ ٩	٢.٣ ٢	١.٣٩	٩١.١١	٢٣٩٢	١٢	١		
٢.١٨	١.٢٣	٧٨.٧ ٢	٢.٣	١.٤	٨٨.٥٦	٢٢٧٧	١٠	٢	٣٤	D
٢.١٨	١.٣١	٧٤.٦ ١	٢.٣	١.٤٤	٨٣.٩٤	٢١٤٢	٩	٣		
٢.١٦	١.٢٧	٨٠.٣ ١	٢.٢ ٨	١.٤٥	٩٠.٣٥	٢٤٦٣	١٢	١		
٢.٢١	١.٣١	٧٩.٩ ٢	٢.٣ ٣	١.٤٦	٨٩.٩١	٢٤٦٤	١١	٢	٣٦	E
٢.١٣	١.٣	٧٤.٧ ٣	٢.٢ ٥	١.٤٧	٨٤.٠٧	٢٢٧٦	٩	٣		
٢.١٥	١.٣٤	٨٥.٨ ٥	٢.٢ ٧	١.٥١	٩٦.٥٨	٢٦٧٠				المتوسط العام

وبمقارنة متوسطات نتائج مؤشري الانحناء والتماسك حسب النظام الفرنسي مع التصنيف القياسي الفرنسي للأخشاب الموضح في الجدول رقم ( ٤ ) ،  
( NF-B٥١٠٠٢ ) ، ( Deslandes ، ١٩٥٩ ) .

الجدول رقم ( ٤ ) : التصنيف الفرنسي للخشب حسب مؤشري الانحناء والتماسك

مرتفع	وسط	خفيف	مؤشر الانحناء
٢ - ٢.٥	١.٥ - ٢	١ - ١.٥	
مرتفع	وسط	خفيف	مؤشر التماسك
٣ - ٤	٢ - ٣	٢	

### محمود أحمد حميد وآخرون

نجد أن خشب الأوكاليتوس المدروس وبشكل عام في منطقة طريق (دمشق- درعا ) هو خفيف الانحناء، بينما بالنسبة لمؤشر التماسك فقد وجد أن خشب الأوكاليتوس المدروس وبشكل عام هو متوسط التماسك ( التلاصق ). كما لوحظ تناقص هذه الصفة للأشجار المدروسة مع ارتفاع أخذ العينة. هذا، وتقع متوسطات قيم المقاومة للانحناء الساكن للعينات الخشبية المأخوذة من أشجار الموقع المدروس ضمن مجال القيم الجيدة لهذه الصفة والتي حددها ( Wagenfuer, ٢٠٠٠ and ٢٠٠٤ ) لخشب أنواع جنس الأوكاليتوس ( ٧٥ - ١٠٤ - نيوتن / مم<sup>٢</sup> ) لذلك يمكن استخدام خشب هذا النوع في مجال الإنشاءات.

#### ٣-١-٥- اختبار المقاومة للشد الموازي للألياف:

يبين الجدول رقم ( ٥ ) النتائج التي حصلنا عليها لقيم مقاومة الشد الموازي للألياف بالنسبة لرطوبة ١٠ % وتعديل القيم إلى رطوبة ١٥ % حسب النظام القياسي الفرنسي والألماني.

دراسة الخصائص الميكانيكية لخشب الأوكالبيتوس

الجدول رقم ( ٥ ) : نتائج مقاومة الخشب للشد الموازي للألياف

رمز الشجرة	عمر الشجرة (سنة)	رقم الجذع	عدد العينات	قوة الانكسار نيوتن	مقاومة الشد نيوتن/مم <sup>٢</sup> رطوبة ١٠ %	مقاومة الشد نيوتن/مم <sup>٢</sup> رطوبة ١٥ % ألماني
C	٣٦	١	١٢	٢٨٦٣٦	٦١.١	٥١.٩
		٢	١٢	٢٤٧٠٠	٦٠.٧١	٥١.٦
		٣	١٠	٢٧٢٧٠	٥٥.٢٦	٤٧
D	٣٤	١	١٢	٢٠٩٠٠	٤٥.١٥	٣٨.٤
		٢	١٠	١٩٥٦٠	٤٢.٥٦	٣٦.٢
		٣	٩	١٩٤٦٧	٣٦.٩٨	٣١.٤
E	٣٦	١	١٢	٢٠٨١٧	٤٣.٥٧	٣٧
		٢	١١	١٧٩٦٤	٤٠.٥٤	٣٤.٥
		٣	٩	١٦٩١١	٣٧.٢٥	٣١.٧
المتوسط العام				٢٨١٣٧	٦١.٤١	٥٢.٢

وحسب الجدول رقم ( ٤ ) نجد أن الأشجار المدروسة ذات مقاومة شد موازي للألياف منخفضة هذا، ويعزى انخفاض المقاومة للشد الموازي للألياف إلى صفة التحجب الملتف ( Spiral grain orientation ) في خشب الأوكالبيتوس أي انحراف الألياف عن محورها الطولي ( Barge et al, ١٩٩٨ ).

محمود أحمد حميد وآخرون

٥-١-٤- اختبار القساوة ( جانكا ):

يبين الجدول رقم ( ٦ ) النتائج التي حصلنا عليها لقيم قساوة الخشب (بشكل متوازٍ مع الألياف).

الجدول رقم ( ٦ ) : نتائج اختبار القساوة ( جانكا )

رمز الشجرة	عمر الشجرة (سنة)	رقم الجذع	عدد العينات	قوة المطبقة نيوتن	عمق الفجوة مم	قساوة الخشب %١٠ نيوتن/مم <sup>٢</sup>	قساوة الخشب %١٥ (ألماني) نيوتن/مم <sup>٢</sup>
C	٣٦	١	١٢	٦٢٣	٤.٢	٤٤.٢٤	٣٩.٨
		٢	١٢	٦٧٨	٤.٤	٤٢.٧٢	٣٨.٤
		٣	١٠	٦٧١	٤.٩	٣٦.٩٨	٣٣.٣
D	٣٤	١	١٢	٦٨٨	٤.٣	٤٦.٣٨	٤١.٧
		٢	١٠	٧٣١	٤.٥	٤٤.٩٢	٤٠.٤
		٣	٩	٦٢٨	٤.٥	٣٨.٥١	٣٤.٧
E	٣٦	١	١٢	٦٨٥	٤.٣	٤٥.١٨	٤٠.٧
		٢	١١	٧٣٢	٤.٥	٤٤.٢٥	٣٩.٨
		٣	٩	٨٠٣	٤.٩	٣٩.٩١	٣٥.٩
المتوسط العام				٨٣٧	٤.٦	٤٨.٤٧	٤٣.٦

يلاحظ انخفاض القساوة مع ارتفاع أخذ العينة، ويعزى ذلك إلى انخفاض الكثافة الخشبية نتيجة لانخفاض نسبة المستخلصات الخشبية Extractives مع الارتفاع، وبالرجوع إلى مجالات القساوة حسب التصنيف القياسي الألماني للأخشاب ( Barge et al, ١٩٩٨ ) والتي يوضحها الجدول رقم ( ٧ ).

الجدول رقم (٧): التصنيف الألماني للخشب حسب قيمة صلادة جانكا ( Barge et al , ١٩٩٨ )

قيم الصلادة ( نيوتن / مم <sup>٢</sup> )	تصنيف القساوة
٣٥-٥٠	طرية
٥٠-١٠٠	قاسية
> ١٠٠	قاسية جداً

## دراسة الخصائص الميكانيكية لخشب الأوكالبيتوس

نجد أن خشب الأوكالبيتوس هو خشب قاسٍ، الأمر الذي يجعل قوته جيدة على الإمساك بالبراغي والمسامير، وهذا ما يجعله جيداً للاستخدام في أعمال النجارة.

٦- نتائج التحليل الإحصائي:

٦-١- دراسة علاقات الارتباط :

٦-١-١- دراسة ارتباط الخصائص الميكانيكية للخشب :

الجدول رقم ( ٨ ): دراسة علاقة الارتباط بين خصائص الخشب الميكانيكية

\* معنوي \*\* معنوي جداً

- ترتبط المقاومة للضغط المحوري ارتباطاً طردياً معنويًا مع مؤشري الصفة الساكنة والمتخصصة ومع المقاومة للانحناء الساكن ومؤشر الانحناء والمقاومة للشد الموازي للألياف وقساوة جانكا وعكسياً معنويًا مع مؤشر التماسك.

- ترتبط الصفة الساكنة ارتباطاً طردياً معنويًا مع كل من مؤشر الصفة المتخصصة

جانكا قساوة	الشد الموازي	مؤشر التماسك	مؤشر الانحناء	الانحناء الساكن	الصفة المتخصصة	الصفة الساكنة	الضغط المحوري	
							١.٠٠٠	الضغط المحوري
						١.٠٠٠	٠.٦٨٨(**)	الصفة الساكنة
					١.٠٠٠	٠.٨٣٥(**)	٠.٢١٣(**)	الصفة المتخصصة
				١.٠٠٠	-	٠.١٩٣(*)	٠.٦٢٥(**)	الانحناء الساكن
			١.٠٠٠	٠.٨١٦(**)	٠.٠٤٢	٠.٢٥٩(**)	٠.٤٤٥(**)	مؤشر الانحناء
		١.٠٠٠	٠.٥٥٠(**)	٠.٥٨٠(**)	٠.٣٥٦(**)	٠.٣٦٠(**)	٠.١٨٠(*)	مؤشر التماسك
	١.٠٠٠	٠.٠٩٦	٠.٤٤٥(**)	٠.٦٤٢(**)	-٠.٠١٤	٠.٣٧٢(**)	٠.٧٠٨(**)	الشد الموازي
١.٠٠٠	٠.٥٣٨(**)	٠.١٩٧(*)	٠.٣٦٨(**)	٠.٥٨٣(**)	-	٠.١٤٠	٠.٥٠٣(**)	قساوة جانكا
					٠.١٥٥(*)			

## محمود أحمد حميد وآخرون

والمقاومة للانحناء الساكن ومع مؤشر الانحناء ومع المقاومة للشد الموازي للألياف وارتباطاً عكسياً معنوياً مع مؤشر التماسك.

- ترتبط المقاومة للانحناء الساكن ارتباطاً طردياً معنوياً مع كل من مؤشري الانحناء والتماسك ومع المقاومة للشد الموازي للألياف ومع قساوة جانكا.

- يرتبط مؤشر الانحناء ارتباطاً طردياً معنوياً مع كل من مؤشر التماسك والمقاومة للشد الموازي للألياف وقساوة جانكا.

- ترتبط المقاومة للشد الموازي للألياف ارتباطاً طردياً معنوياً مع قساوة جانكا.

٦-١-٢- دراسة تحليل تباين الخصائص الميكانيكية ضمن المستويات المدروسة:

الجدول رقم ( ٩ ): تأثير ارتفاع أخذ الجذع في خصائص الخشب الميكانيكية

المتغيرات	مستويات أخذ الجذع		الفروقات بين المستويات
المقاومة للضغط المحوري	١٣٠	٠	١.١٧٩٢٠ ns
	٨٠٠		٢.٩٣٢١٠ (*)
	١٣٠		١.٧٥٢٩٠ ns
مؤشر الصفة الساكنة	١٣٠	٠	-٠.٠٠٨٩١ ns
	٨٠٠		-٠.٠٣٩٨٧ ns
	١٣٠		-٠.٠٣٠٩٦ ns
مؤشر الصفة المتخصصة	١٣٠	٠	-٠.٠٥١٦٤ ns
	٨٠٠		-٠.١٩٤٢٨ (*)
	١٣٠		-٠.١٤٢٦٤ (*)
المقاومة للانحناء الساكن	١٣٠	٠	٦.٧٧٧٨٢ ns
	٨٠٠		١٩.٤١٢٧٧ (*)
	١٣٠		١٢.٦٣٤٩٥ (*)
مؤشر الانحناء	١٣٠	٠	٠.٠٦٠٣٥ ns
	٨٠٠		٠.١٤٨٠٤ (*)
	١٣٠		٠.٠٨٧٦٩ ns
مؤشر التماسك	١٣٠	٠	٠.٠٧٢٠٧ ns
	٨٠٠		٠.٢٣٦٠٠ (*)
	١٣٠		٠.١٦٣٩٢ (*)
المقاومة للشد الموازي للألياف	١٣٠	٠	٢.٩٠٠٥٤ ns
	٨٠٠		٤.٦٩٧٠٩ ns
	١٣٠		١.٧٩٦٥٥ ns
قساوة جانكا	١٣٠	٠	١.٦٤٣٤١ ns

## دراسة الخصائص الميكانيكية لخشب الأوكالبتوس

٩.٦٧٣١٣(*)	٨٠٠	
٨.٠٢٩٧٢(*)	٨٠٠	١٣٠

( \* ) معنوي ns غير معنوي

- (١) لارتفاع أخذ الجذع تأثير عكسي معنوي في المقاومة للضغط المحوري، حيث وجدت فروق معنوية بين المستوى الأول والثالث مع تفوق المستوى الأول على باقي المستويات.
- (٢) لارتفاع أخذ الجذع تأثير طردي معنوي في مؤشر الصفة المتخصصة، حيث وجدت فروق معنوية بين المستوى الأول والثالث وبين المستوى الثاني والثالث.
- (٣) لارتفاع أخذ الجذع تأثير عكسي معنوي في المقاومة للانحناء الساكن، إذ وجدت فروق معنوية بين المستوى الأول والثالث وبين المستوى الثاني والثالث مع تفوق المستوى الأول على باقي المستويات.
- (٤) لارتفاع أخذ الجذع تأثير عكسي معنوي في مؤشر الانحناء، حيث وجدت فروق معنوية بين المستوى الأول والثالث.
- (٥) لارتفاع أخذ الجذع تأثير عكسي معنوي في مؤشر التماسك، إذ وجدت فروق معنوية بين المستوى الأول والثالث وبين المستوى الثاني والثالث.
- (٦) لارتفاع أخذ الجذع تأثير عكسي معنوي في قساوة جانكا، حيث وجدت فروق معنوية بين المستوى الأول والثالث وبين المستوى الثاني والثالث مع تفوق المستوى الأول على باقي المستويات.

### ٧- المقترحات

- العمل على تصحيح الخطأ الشائع والالتباس الحاصل حول تسمية الشجرة المدروسة بالكينا وأحياناً أخرى بالكافور حيث إن الكينا هو نبات ينتمي للرتبة Gentianales والفصيلة Rubiaceae والجنس Cinchona بينما الكافور ينتمي للرتبة Laurales والفصيلة Lauraceae والجنس Cinnamomum والنوع المعروف عالمياً هو C.camph.

## محمود أحمد حميد وآخرون

- أظهرت الدراسة قيماً منخفضة لمقاومة الشد الموازي للألياف في خشب النوع المدروس والذي يعود إلى طبيعة تحجبه الملتف ( Spiral grain orientation ) حيث ترتبت الألياف بزواوية حادة مع المحور الطولي للأشجار المدروسة، لذا يقترح بالعمل على تحسينه وراثياً للتقليل من زاوية انحراف الألياف عن المحور الطولي لساق الشجرة وبالتالي الحصول على قيم جيدة لمقاومة الشد الموازي لألياف أخشابه.

- تطبيق أعمال الإدارة المناسبة على المشاجر الحراجية الموجودة من حيث التقليم والتفريد المناسبين لتهيئة هذه المشاجر مستقبلاً للإنتاج الخشبي، مع السماح لأهالي المناطق المجاورة بالاستفادة من نواتج عمليات التقليم بهدف تشجيعهم على الاهتمام بهذه المناطق.

- ضرورة وضع دورة قطع مناسبة للمشاجر تتلاءم وبقاء المشجر محافظاً على دوره البيئي والإنتاجي بحيث تكون دورة القطع على مراحل ووفق مقاسم محددة وحسب الغاية المطلوبة من الخشب المنتج، حيث تبين وبعد عام من القطع وفي كلتا المنطقتين تشكل خلفات وصلت أطوالها إلى ما يقارب ٢ م.

٨- المراجع :

المراجع العربية:

حميد محمود (٢٠٠٧). علم الأخشاب و منتجات الغابة، منشورات جامعة دمشق.

خوري أكرم؛ جبرودية أحمد (٢٠٠٠). الحراج والمشاتل الحراجية. منشورات جامعة دمشق، كلية الزراعة.

زغت معين (١٩٦٦). أساسيات و مبادئ علوم الغابات و الحراج \_ الجزء الثاني، الخشب و استعمالاته - مطبعة الشركة العربية.

صباغ عبد العزيز ، القاضي عماد (٢٠٠٣). التصنيف النباتي : منشورات جامعة دمشق، كلية الزراعة .

عبيدو محمد (٢٠٠٠). تقويم نمو الأوكاليبتوس *Eucalyptus camaldulensis*

Dehn ضمن ظروف الزراعة المروية والبعليية.مجلة جامعة دمشق للعلوم

الزراعية،المجلد السادس عشر،العدد الأول .



### دراسة الخصائص الميكانيكية لخشب الأوكالبيتوس

كشكولي باقر زاده . ( ١٩٩٥ ). دراسة مقدمة حول تأثيرات المواد الحافظة و عمليات

الإشباع على الخواص الميكانيكية لخشب E.camaldulensis .

نحال إبراهيم . ( ١٩٨٥ ). تقويم تجارب الأوكالبيتوس في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا

.مجلة بحوث جامعة حلب ، سلسلة العلوم الزراعية ، العدد السابع ، الصفحات

:٩-٢٥ .

نحال إبراهيم؛ رحمة أديب ؛ شلبي محمد نبيل . ( ١٩٨٩ ). الحراج و المشاتل الحراجية .

منشورات جامعة حلب ،كلية الزراعة.

### المراجع الأجنبية:

**Barge U.,Hapla F., Huester H.,Roffael, E.und Schaefer M .**

( ١٩٩٨ ) . Holzbiologie und Holztechnologie . Institute feur Holzbiologie und Holztechnologie der Jeorg -August-Universitaet Goettingen .

**Bonney,N** ( ٢٠٠٣ ).(٢ edition), What Seed is That?, Neville Bonney,Tantanoola,SA.

**Callum Hill ,A.S.** ( ٢٠٠٦ ) .Wood Modification ,Chemical Thermal and other processes . Wiley British Library . ISBN :١٣-٩٧٨-٠-٤٧٠-٠٢١٧٢-٩ .

**Clemson, A** ( ١٩٨٥ ) . Honey and pollen flora, Inkata Press, Melbourne, VIC.

**Deslandes, F andVandenberche,L.** (١٩٥٩).LesBois, Caracteristiques , Usinage , Utilisations Divers .

**Deutsches Institut FÜR Normung e.v. ( DIN ) (Hrsg) .** ( ١٩٨٨ ) .

Normen Über Holz , Taschenbuch ٣١ , Beuth-Verlag GmbH . Berlin und Köln ,Germany .

- DIN-taschenbuch ueber Holz** ٣١.( ٢٠٠٠ ) . Beth-verlag GmbH.Berlin,Germany .
- Dinwoodie,J.M.Desch,H.E.**( ١٩٩٦ ) .Timber ,Structure ,Properties ,Conversion and Use .١٧th edition ,٣٠٧ p.
- Earl, G.; Stelling F. ; Titcumb, M. and Berwick, S. (eds.)**.( ٢٠٠١ ) . Revegetation Guide for the Goulburn Broken Catchment, Dept. of Natural Resources & Environment, Melbourne, VIC.
- FAO .** (٢٠٠٥). State of the World's Forests ١٩٩٧. Rome, Food and Agriculture Organization.
- Fox ,J.E.D;J.R.Neilsen and J.M.Osborne.**(١٩٩٠).Eucalyptus seeding growth and salt tolerance from the North-eastern goldfields of western Australia. Journal of Arid Environment ,١٩.P.٤٥-٥٣.
- Grammel , R.** ( ١٩٨٩ ) . Forstbenutzung Tecchnologie verwertung verwendung des Holzes Parey – verlag – Hamburg – Germany , ISBN : ٣-٤٩٠-٠٣٧١٦-٢ .
- Hildebrand, R.**(١٩٦٢).Die Schnittholztrocknung. Robert Hildebrand Maschinenbau GmbH, Oberboihingen / Wurt. Germany.
- Hill ,Norma; Boden R.W.; Christian, C.S.; Condon, R.W.; Dale, F.A. ; Hart A.J. ; Leigh J.H.; Marshal J.K.; McArthur A.G.; Russell; V. and Turnbull, J.W.** ( ١٩٧٢ ) . The use of trees and shrubs in the dry country of Australia . Dept .of National Development , Forestry and Timber Bureau . Australian Government Publishing Service . Canberra.
- Hobbs, S.D.** ( ١٩٨٤ ) .The influence of species and stock type selection on stand establishment: An ecophysiological perspective:  
( Duryea ,M.L.and G.N Brown,eds.) Seeding physiology

دراسة الخصائص الميكانيكية لخشب الأوكالبتوس

- and reforestation success.pp.١٧٩-٢٢٤. Martinus Nijhoff/Dr. W.Junk Publisherts, Dordrecht / Boston.
- Kollmann, F.** ( ١٩٧٣ ). Freilufttrocknung von schnittholz. Holzzentralblatt NR .٨٦ Thg .٩٩ , ١٣٠٩ – ١٣١٠ .
- Lars, Kardell;Elielsteen;and Antonio fabiano.( ١٩٨٦ ).Eucalyptus in Portugal-A treat or apromis?AMBIO,VOL.XV,P.٦-١٣.
- Meddings, RA, McComb, JA, Calver, MC, Thomas, SR & Mazanec, RA** ( ٢٠٠٣ ) . ‘*Eucalyptus camaldulensis* x *globulus* hybrids’, Australian Journal of Botany, vol.٥١, pp.٣١٩-٣٣١.
- Mette , R, J .** ( ١٩٨٩ ) . Holzkundliche Grundlagen der Forstbenutzung , VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag , Berlin .
- Pepper , R.G.and C.F.Craig.**( ١٩٨٦ ) .Resistance of selected Eucalyptus species To soil salinity in western Australia . Journal of Applied Ecology, ٢٣:٩٧٧-٩٨٧.
- Sutapa and Johanes Parmana Gentur .**( ١٩٩٨ ) . Holzeigenschaften und Verwendung- smoeglichkriterien von *Melia azedarach* L .aus Agroforestlichem Anban auf JAVA, indonesien . Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Fakultät fuer forst -wissenschaften und Waldoekologie der Georg-Augst – Universität Goettingen.ISBW:٣-٨٩٧١٢-٢٠٧-٣.
- Turnbull J.W. and L.D.Pryor.** ( ١٩٧٨ ).Choice of spices and seed sources. in :( Hillis,W.E and A.G.Brown ,Eds ) *Eucalyptus for Wood Production*. Canberra ,Australia :CSIRO;Pp.٦.

محمود أحمد حميد وآخرون

**Walsh, N.G. and Entwisle, T.J. (eds) .(١٩٩٦) .** Flora of Victoria,  
Volume ٣, Inkata Press, Melbourne, VIC.

**Wegener , G.and Fengel, D. ( ١٩٨٩ ) .**Wood chemistry . walter de  
gruyter .Berlin . New York , ISBN:٣-١١.٠١٢٠٥٩-٣.

**Wagenfuehr,R . ( ٢٠٠٠ ) .**Holz atlas leipzig .٥.Auflage ISBN :٣-٤٤٦-  
٢١٣٩٠-٢ .

**Wagenfuehr,R . ( ٢٠٠٤ ) .**Bilalexikon Holz .٢., Verbesserte und  
erweiterte Auflage . Fachbuchverlag leipzig . ISBN :٣-٤٤٦-  
٢٢٨٥١-٩ .

**STUDY OF MECHANICAL PROPERTIES OF RIVER RED  
GUM *EUCALYPTUS CAMALDULENSIS* DEHN IN  
DAMASCUS-DARAA ROAD**

**Aboud, N.\*; Ayoub, M.\* HAMEED, M.\*\***

\*. Dept. of Renewable Natural Resources and Ecology, Faculty of  
Agriculture, Damascus University P.O.Box: ٣٠٦٢١, Damascus Syria.

\*\* Engineer., Dept. of Agriculture, General Commission of Al-Badiya,  
Ministry of Agricultural ,Damascus Syria.

**ABSTRACT**

The River red gum (*Eucalyptus camaldulensis* Dehn. ) is found in a lot of places in Syria, and the trees in Damascus- Daraa Road are in good height, diameter and growth, so that we aimed to study some of the mechanical properties of its wood related to the most important modern uses of this wood in industry.

The study was done over Three trees, and three trunk masses of wood about ٧٠ cm were taken from each tree from the beginning, the breast and the middle of the tree .

The results show that the wood of Rever red gum has the following mechanical properties:

- The compression strength parallel to grain is medium (٣٩.٦ N/mm<sup>٢</sup>), therefore, it is good in industries uses.
- The bending factor is weak (١.٤٤) , and its coherence is medium (٢.٢٧).
- The risistance of tensile strength was ٤٠ N/mm<sup>٢</sup> .
- Hardness (Janka) was ٣٨.٣ N/mm<sup>٢</sup> .

So that we find out that the wood of River red gum is good and could be considered as a good wood with various uses and this spice is considered one of the promosing trees in our country for afforestation in zones like the stydy zones.

As for the variance, ther are significant effects of tacking masses from tree on the physical and mechanical properties of the wood.